

Ambientes Rurales, Urbanos, Industriales y Costeros Moderados		Sistema N° SI 01
PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:		
Mínima: Aplicar limpieza con herramienta manual mecánica hasta grado St-3		
Máxima: Aplicar chorro abrasivo hasta un grado ISO Sa 2½.		
Especificación N° SI-01-1: Sistema Alquídico para Ambientes Secos en Interiores (Durabilidad Baja)		
<u>Producto</u>	<u>Código</u>	<u>E.P.S (Micras)</u>
C&C Fondo Alquídico 24 Marrón	3024	35
C&C Esmalte Alquídico 48	3048	35
Especificación N° SI-01-2: Sistema Alquídico para Ambientes Húmedos en Interiores (Durabilidad Media-Baja)		
C&C Fondo Alquídico 24 Marrón	3024	50
C&C Fondo Alquídico 24 Marrón	3024	50
C&C Esmalte Alquídico 48	3048	35
C&C Esmalte Alquídico 48	3048	35
Especificación N° SI-01-3: Sistema Alquídico para Ambientes Húmedos en Interiores (Durabilidad Media-Baja)		
C&C Fondo Alquídico 20	3020	75
C&C Esmalte Alquídico 48	3048	35
C&C Esmalte Alquídico 48	3048	35
Especificación N° SI-01-4: Sistema Epóxico para Interiores (Durabilidad Media-Alta)		
C&C Epoxi 256 / 280 / 435 / 630	1256 /1280 /435 /1630	100
C&C Epoxi 456	1456	125
Especificación N° SI-01-4: Sistema Epóxico/Poliuretano para Exteriores (Durabilidad Media-Alta)		
C&C Epoxi 256 / 280 / 435 / 630	1256 /1280 /435 /1630	100
C&C Poliuretano 520 / 550	2520 / 2550	60
Especificación N° SI-01-4: Sistema Epóxico/Poliuretano para Exteriores (Durabilidad Alta)		
C&C Epoxi 256 / 280 / 630*	1256 / 1280 / 1630	100
C&C Epoxi 456	1456	100
C&C Poliuretano 520 / 550	2520 / 2550	60
*Si la preparación de superficie es muy básica, se recomienda su uso		